

CARBO F-866



NORM TANIMI

DIN 8555	MF1-GF-45-PT
----------	--------------

UYGULAMA KULLANIM ÖZELLİKLERİ

Carbo F-866 yüksek sıcak mukavemetli, termoşok dayanımlı dolgu teldir. Sıcak çalışma çeliklerinden mamul takımların tamir, bakım ve onarımın yanı sıra uzun duruş sürelerini önleme amaçlı kullanılır. Matris, nalbant takımları ve benzeri gibi.

KAYNAK BİLGİLERİ

İstenilen adetlerde kaynak pasoları yapılabilir. Ara bekletme ısıları 250° C geçmemelidir. Olası ön tav için standartlara uyulmalıdır.

KULLANIM ALANI

Dövme takımları, aşırı kullanıma maruz takımların kaplama kaynaklarında kullanılır.

SAF KAYNAK METALİ SERTLİĞİ

SERTLİK KAYNAK ESNASINDA (HRC)	AKMA DAYANIMI N/mm ²
48,5 - 52	1600-1800

KAYNAK BANYOSU ANALİZİ (uyulan değerler)

C	Si	Mn	Cr	W	V	Mo	Ti
0.25	0.7	0.6	5	2,4	0,6	2,5	0,2

EN 439 göre Gazlar

I1, M13: % 1 oksijenli % 99 Argon

AKIM

= +

KAYNAK BİLGİLERİ

DIA(mm)	DIA (inch)	Volt	Amper	Sevkiyat şekli
1,2	3/64	19-22	120-220	
1,6	1/16	20-26	160-260	G
2,0	5/64	22-27	220-280	G
2,4	3/32	24-28	260-340	G
2,8	7/64	25-29	300-400	G

SEVKİYAT ŞEKLİ

O: KORUMALI DOLGU TEL
G: GAZ KORUMALI DOLGU TEL
S: TOZALTI KAYNAĞI İÇİN DOLGU TEL

MAKARA / AĞIRLIK

B/BS 300 : 15 Kg B 450 : 30 Kg Maroton bidon: 150 / 300 Kg.,